



# **BRILLO DIRECTO POLIURETANO 769**

## **-V500003**



### **DESCRIPCIÓN**

El Brillo Directo 769 está fabricado con resinas de excelente calidad y presenta bajo olor. Te recomendamos para acabados tersos, proporciona un excelente brillo y buena resistencia al medio ambiente. Fondea previamente con Fondo Poliuretano, en orden de efectividad puedes utilizar: Fondo Poliuretano 46, Fondo Poliuretano 44, Fondo Poliuretano 50 o Fondo Poliuretano 72.

### **PRINCIPALES USOS**

Úsallo en superficies de madera previamente fondeadas con Fondo Poliuretano.

### **DILUYENTE**

Solvente 769 V660052 y Solvente para poliuretano V660036 20 - 30%

### **CATALIZADOR**

Catalizador para brillo 769 V480002 1:1

### **CARACTERISTICAS**

#### **FISICAS**

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	57 - 64 %
PESO ESPECIFICO	1.025 – 1.050 gr / ml
VISCOSIDAD	85 – 95 KU @ 25°C
SECADO ENTRE MANOS	20 - 30 minutos
SECADO TOTAL	24 horas
MANOS	2
CATALIZACIÓN	1 : 1
BRILLO	90 - 100 Gu @ 95°
RENDIMIENTO	7 – 8 mts <sup>2</sup> /lt.

### **CARACTERISTICAS**

#### **FISICAS**

#### **CATALIZADOR**



# HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente
SÓLIDOS	20 - 25 %
PESO ESPECÍFICO	0.940 - 0.980 gr / ml

## APLICACIONES

Aplícalo con pistola

## PREPARACIÓN

La superficie debe estar perfectamente limpia y seca. Mezcla el Brillo Directo 769 con el Catalizador para Brillo 769 y diluye con Solvente de un 20 - 30%, dependiendo de las condiciones climáticas. El tiempo de vida de la mezcla es de 4 Horas aproximadamente. La presión del aire debe ser entre 30 - 40 lb/in<sup>2</sup> dependiendo el tipo de pistola.

Te recomendamos que apliques manos húmedas, evita aplicar cargadas. Aplicar manos, con 20 - 30 minutos de secado entre cada una.

No aplique con fondos de nitrocelulosa, ya que puedes tener problemas de adherencia. No utilice productos que no van con la mezcla, de lo contrario tendrás problemas de blanqueamiento o de homogeneidad.

## PRESENTACIONES

19 L

## PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.