



# FONDO POLIURETANO 46 (A)

## -V580006



### DESCRIPCIÓN

Solución de resinas de poliuretano con aditivos para un fácil lijado del fondo y con características tixotrópicas que evitan escurrimientos en aplicaciones en vertical.

### PRINCIPALES USOS

Úsalo cuando necesites un secado muy rápido y un buen sellado en la madera. Por sus características, tiene muy buena verticalidad, esto lo hace el indicado para que barnices sillas o piezas que necesites aplicación en vertical.

### DILUYENTE CATALIZADOR

V660035 Solvente p/Fondo Poliuretano 4-82250 15 %

Catalizador p/Fondo Poliuretano 46 (B) V480016

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	40 - 46 %
PESO ESPECIFICO	0.980 – 0.995 gr / ml
VISCOSIDAD	20 – 30 seg. copa ford 4 @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2 a 3
SECADO PARA LIJAR	30 - 45 minutos
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO DURO	10 – 12 hrs.
CATALIZACION	1 : 1
RENDIMIENTO	6 a 7 mts <sup>2</sup>

### CARACTERISTICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	19 - 24 %
PESO ESPECIFICO	0.950 – 0.970 gr / ml

### APLICACIÓN

Aplícalo con pistola manual o tanques de presión en caso de producciones en línea.

Versión 0 JULIO 2025



# HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

## PREPARACION

Mezcla muy bien una parte de Fondo Poliuretano 46 con una parte de V480016 Catalizador p/fondo poliuretano 46 (B) hasta homogenizar todos los componentes. Utiliza 15% Solvente para Poliuretano como norma general para aplicaciones con pistola. Si necesitas una penetración en poros más profundos diluye hasta un 50%. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK

## PRESENTACIONES

19 L

## PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Versión 0 JULIO 2025